bodmerton
swiss quality clay

Technisches Datenblatt

Stand September 2025

Artikel	2495F
Bezeichnung	Zinn Alkali-Fritte
Molekulargewicht	259
Brennbereich	700–1150° C
Linearer WAK	120 x 10^{-7}

Chemische Analyse

SiO_2	60–65 %
ZnO	6–9 %
CaO + MgO	2–5 %
Al_2O_3	2–5 %

Bodmer Ton AG
Holzrüti 1 · 8840 Einsiedeln · 055 418 28 58
info@bodmer-ton.ch · www.bodmer-ton.ch

V:1/030925