bodmerton
swiss quality clay

Fiche technique

état février 2026

article	567.2
description	chamottes de grès blanche
couleur	crème-blanc
cuisson	–1300° C
granulation	0–2 mm
analyse granulométrique	1,5 % < 63 µm
absorption d'eau	5,8 %

Analyse chimique

SiO_2	62,30 %
Al_2O_3	32,60 %
Fe_2O_3	1,58 %
TiO_2	1,57 %
K_2O	0,81 %
MgO	0,60 %
CaO	0,36 %

Utilisation

en masse :	principalement comme agent amaigrissant, augmente la stabilité de forme, diminue le retrait au séchage et à la cuisson, réduit les fissures au séchage, sert à l'obtention d'une surface rugueuse et vivante du tesson. Améliore la formation du grain dans les masses. Est aussi utilise comme lubrifiant à la cuisson.

Bodmer Ton AG
Holzrüti 1 · 8840 Einsiedeln · 055 418 28 58
info@bodmer-ton.ch · www.bodmer-ton.ch

V:1/25022026