bodmerton
swiss quality clay

Technisches Datenblatt

Stand April 2025

Artikel	577
Bezeichnung	Tonpulver Hämatit rot

Chemische Analyse

Fe_2O_3	46,21 %
SiO_2	34,95 %
Al_2O_3	8,28 %
CaO	1,03 %
K_2O	0,86 %
MgO	0,51 %
TiO_2	0,46 %
P_2O_5	0,28 %
Na_2O	0,16 %
Glühverlust	7,26 %

Verwendung

in Glasuren:	Dient als Glasurlehm in Steinzeugglasuren. Durch Zusatz von verschiedenen Metalloxiden und Rohstoffen können anders farbige, matte, effektvolle Oberflächen erzielt werden, z.B. mit Kaolin, Quarz, Feldspat, Wollastonit, Borphosphat, Braunstein, Titandioxid, Zinkoxid etc.

Bodmer Ton AG
Holzrüti 1 · 8840 Einsiedeln · 055 418 28 58
info@bodmer-ton.ch · www.bodmer-ton.ch