bodmerton
swiss quality clay

Fiche technique

état octobre 2025

article	82.210
description	émail transparent brillant
T° cuisson	1020–1080° C
coefficient de dilatation	65 x 10^{-7}

Analyse chimique

SiO_2	*n. r.*
Al_2O_3	*n. r.*
B_2O_3	*n. r.*
K_2O	*n. r.*
Na_2O	*n. r.*
MgO	*n. r.*
CaO	*n. r.*
Perte au feu	*n. r.*

Propriétés physiques

résidu de tamisage sec 63 µm	env. 3 %

Bodmer Ton AG
Holzrüti 1 · 8840 Einsiedeln · 055 418 28 58
info@bodmer-ton.ch · www.bodmer-ton.ch

V:1/151025